

# CIRANOVA® UN1CO - FORTICO

## VOORBEREIDING (OPTIONEEL)


**1** GUPA MAKER

## VOOR-KLEUREN (OPTIONEEL)

**2** AQUAPAD  
LOOGBEITS  
AQUAVINTAGE 2C  
VINTAGE

## UN1CO

**3**

	UN1CO
Aantal lagen	1
	Minstens 48 uur bij een temperatuur tussen 15-25°C en in een goed geventileerde ruimte



## AFWERKING FORTICO 2C

**4**

	FORTICO 2C - MATT / SATIN / NATURAL
Aantal lagen	2
	eerste laag : 4-6 h Indien langer dan 6 uur moet men lichtjes tussenschuren met korrel 180-220. tweede laag: +/- 12 h

## ONDERHOUD



*Het is aangeraden om de technische fiches van de producten te raadplegen voor info i.v.m. het aanbrengen en specifieke eigenschappen.*



HIGH QUALITY WOODCARE PRODUCTS

Produced by Debal Coatings nv  
Industrieweg 29 - 8800 Beveren Roeselare - Belgium  
tel +32 (0)51 30 11 40 | fax +32 (0)51 31 26 48 | [ciranova@ciranova.be](mailto:ciranova@ciranova.be)  
[www.ciranova.eu](http://www.ciranova.eu)

03/2017